

## Produkt Information:

# Tagtæt 543

**Til sammenklæbning, tætning og reparation af tagpap mod tagpap og inddækninger****Produktbeskrivelse & anvendelse:**

Tagtæt 543 er en 1-komponent bitumen baseret klæbe- og tætningsmasse til tagpap mod tagpap og andre byggematerialer.

Tagtæt 543 bruges til kantklæbning af nyt tagpap, til koldklæbning af tagpap og inddækningsmaterialer mod f.eks. skorstene, aftrækshætter, tag- og ovenlys-vinduer samt til reparationer af tagpap.

Danner en plasto-elastisk limfuge, som tåler mindre bevægelser. Hæfter på tegl, eternit, zink, tagpap, asfalt med mere.

Medlem af  Fugebranchens Samarbejds- og Oplysningsråd.



Tagtæt 543 er en 1-komponent klæbe- og tætningsmasse baseret på bitumen. Hærder til en plasto-elastisk fuge, der kan tåle op til 10 % bevægelse.

**Fysiske / kemiske data:****Fugemasse:**

Type: Bitumen baseret, 1-komponent  
 Fungicidbehandlet: Nej  
 Konsistens: Pastøs, tixotropisk masse  
 Vægtfylde: ca. 1,0 kg/liter  
 Holdbarhed: 2 år i uåbnet emballage ved tør og kølig opbevaring.  
 Emballage:

Varenr.	Farve	Størrelse.	TUN-nr.
54335	Sort	300 ml patron	1268946
54365	Sort	600 ml pose	1268955

**Afhærdet fugemasse:**

Overmalbar: ca +/- 10 %  
 Elasticitet: Temperatur: ca. -40 °C til +90 °C  
 Bestandighed: Klimatisk ældning: god



## **Brugsanvisning:**

- Dimensionering af fugen:* Fuger hvortil der anvendes Tagtæt 543 bør dimensioneres således at bevægelsen af den frie fugesubstans er under +/- 10%
- Forberedelse af materialer:* Fugefladerne skal være tørre, rene, fri for fedtstof, støv og løse partikler. Tagtæt 543 kan anvendes uden primer på de fleste overflader som f.eks bitumen, sten, aluminium, zink, bly, kobber, PVC, gummi m.m.
- Ved fugning på fugtige underlag bør fugemassen trykkes særlig godt mod underlaget.
- Da der i praksis kan forekomme variationer i de enkelte materialer, bør der altid udføres tilstrækkelige vedhæftningsforsøg før igangsættelse af - især store - opgaver.
- Anvendelsestemperatur:* Kan påføres ved temperaturer fra +5 °C til +35 °C.
- Påføring:* Patronens gevindtop afskæres med en skarp kniv, hvorefter selve fugespidsen tilskæres med et skråt snit, der er lidt mindre end fugens bredde. Fugemassen påføres ved hjælp af hånd- eller trykluft pistol.
- Sørg for god udluftning ved brug i lukkede rum.
- Hærdning:* Klæbefri efter ca. et døgn. Gennemhærder efter 1-3 uger, afhængig af temperatur og fugetykkelse.
- Efterbehandling:* Anvendes Tagtæt 543 steder med regelmæssig færdsel, anbefales det at beskytte den mod slitage og mekaniske påvirkninger.
- Rengøring:* Værktøj rengøres f.eks. med benzin eller terpentin.

## **Sikkerhed:**

- Sundhedsfareklasse:* Se sikkerhedsdatablad
- Brandfareklasse:* Se sikkerhedsdatablad

For yderligere oplysninger om sikkerhed henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK**  
**TLF. 56 64 00 70 - TELEFAX 56 64 00 90 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75**